

Техническая спецификация

PercoTop® EP Primer CS381

Двухкомпонентный эпоксидный грунт, органоразбавляемый,

Описание

PercoTop® EP праймер CS381 является универсальным, химически-стойким 2-х компонентным (2K) продуктом на эпоксидной основе, не содержащим цинк-хроматов. Продукт обеспечивает великолепную коррозионную защиту и пригоден для использования на металлических субстратах.

Продукты

CS381	PercoTop® EP Primer; Грунт EP
CS781	PercoTop® Activator EP; Активатор EP
CS681	PercoTop® Thinner EP; Разбавитель EP

Цвета

RAL 7035

Субстраты

Сталь, алюминий (за искл. профилей) гальванизированная сталь все сорта, нержавеющая сталь, отшлифованные органические покрытия

Техническая спецификация

PercoTop® EP Primer CS381

Двухкомпонентный эпоксидный грунт, органорастворяемый,

Подготовка поверхности



Металлические поверхности очищенные от механических загрязнений и масляных пятен. По причине большого ассортимента и классификации типов металлических поверхностей и металлообработки рекомендуется провести предварительное испытание материала на соответствие заявленным потребительским характеристикам.

ЛОС-значение в состоянии применения (EU директива 1999/13/EC)

544 гр/л

(9:1 по весу с PercoTop® Активатор EP CS781 + 15% PercoTop® Разбавитель EP CS681)

Подготовка к применению







	Соотношение смешивания	PercoTop® EP Primer CS381 PercoTop® Activator EP CS781	По объему	По весу
			5 1	9 1
	Разбавление до рабочей вязкости	PercoTop® разбавитель EP CS681		
	Жизнеспособность при 20°C	В рабочем состоянии 8 часов при + 20°		
	Рекомендуемая толщина	40 - 80 микрон толщина сухой пленки		

Техническая спецификация

PercoTop® EP Primer CS381

Двухкомпонентный эпоксидный грунт, органорастворяемый,

Применение

	Рабочая вязкость DIN 4	Разбавитель по весу %	Диаметр сопла в мм	Давление материала Давление распыления (в бар)	Кол-во слоев
  Верхняя подача- /Нижняя подача (под высоким давлением)	18 - 22 сек	15 - 25 %	1,4 - 1,8	3,0 – 4,0	1 - 2
 HVLP (под низким давлением)	18 - 22 сек	15 - 25 %	1,4 - 1,8	2,0 – 2,5	1 - 2
 Безвоздушное распыление, Айермикс (под высоким давлением)	25 – 35 сек	5 – 15 %	0,33 – 0,36	2 – 3 воздух около.100 материал	1 – 2
 Краско- нагнетательный аппарат/подача под давлением	18 – 22 сек	15 – 25 %	1,1 - 1,2	2,5 – 3,5 воздух 1,0 – 2,0 материал	1 - 2
 В электростатическом поле	По рекомендации технических специалистов (см. дополнительный лист технических параметров электростатического распыления)				

Техническая спецификация

PercoTop® EP Primer CS381

Двухкомпонентный эпоксидный грунт, органоразбавляемый,

Сушка

Сушка на воздухе	при + 20°C комнатная температура для 40 мкм, толщина сухой пленки
От пыли	после прбл. 30 минут
Монтажная	после прибл. 60 минут
На отлип	после прибл. 2 часа
Сухая	прибл. 16 часов

Ускоренная сушка	выдержка около 15 минут (зависит от толщины сухой пленки)
Время сушки и температура	около 30 минут + 60 °C температура объекта

Покраска по грунту:

Покраска эмалями	PercoTop® , Imron®
Замечание	Покраска указанными материалами возможна без предварительной шлифовки в течение 4 недель после нанесения грунта.

Техническая спецификация

PercoTop® EP Primer CS381


Двухкомпонентный эпоксидный грунт, органоразбавляемый,

Технические данные

Вязкость в состоянии поставки	Тиксотропный материал
Точка воспламенения	+ 24 °С

	Сухой остаток по весу %	Сухой остаток по объему %	Плотность (кг/л)	Теор. укрывистость (40 мкм) м²/кг	Теор. потребление материала (40 мкм) гр/м²
В состоянии поставки	73,3		1,64		
В смеси с активатором	69,4		1,53	7,8	129

Примечания

	Перед применением перемешать
Срок хранения	См. Данные указанные на этикетке Хранить при температурах от 5 до 25 °С

Безопасность

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с данными по безопасности материала, внесенными в перечень правил по технике безопасности (MSDS)

Техническая спецификация

PercoTop® EP Primer CS381

Двухкомпонентный эпоксидный грунт, органоразбавляемый,

Дополнительная информация

Указанные данные действительны только для материалов, обозначенных выше, и не применимы для других материалов или процессов. Указанные данные не являются гарантией или требованиями к качеству, и компания не несет ответственности в случае их использования не по назначению.



The miracles of science™

ООО Дюпон Наука и Технологии
ул. Крылатская, 17, кор.3
121614, Москва, Россия
тел.: +7(495)7972200
факс: +7(495)7972201

DuPont CoatingSolutions
Horbeller St.15
D - 50858 Köln
Tel. ++49 (0) 2234 / 6019-06
Fax ++49 (0) 2234 / 6019-410

6 -6

Действительно с 13.06.2009
Версия 00 - RU



CoatingSolutions