

Действительно с 11 марта 2004 г.

DP64093

Протравливающий грунт

Описание

Применение протравливающего грунта позволяет добиться максимальной адгезии и устойчивости к коррозии для изделий из стали, алюминия и стекловолокна.

Продукты

DP64093	Протравливающий грунт
DP64094	Активатор

Свойства

- Обеспечение максимальных адгезивных качеств и устойчивости к коррозии для изделий из стали, алюминия и стекловолокна
- Быстрое время высыхания
- Нанесение в один слой

Подложки


- Сталь, алюминий, гальванизированная сталь
- Стеклопластик

Действительно с 11 марта 2004 г.

DP64093

Протравливающий грунт

Подготовка продукта

	Цветовая документация	отсутствуют		
	Соотношение смешивания	DP64093 Протравливающий грунт DP64094 Активатор	Объем	Вес
			1	100
		Дать отстояться 30 минут перед распылением	1	90
VOC	Продукт готов к использованию	790 г/л		
	Жизнеспособность при 20°C	8 ч		
	Вязкость при распылении при 20°C	FORD 4 DIN 4 AFNOR 4	14-15 с	
	Оборудование для распыления	Верхняя подача Нижняя подача HVLP Подача под давлением Безвоздушный	Размер сопла	Дистанция
			1.2-1.4 мм 1.4-1.6 мм 1.2-1.4 мм	20-25 см 20-25 см 10-15 см
			1.1-1.2 м 0.013 дюйма	20-25 см 20-25 см
	Давление распыления	Верхняя подача Нижняя подача HVLP Подача под давлением Безвоздушный	3-4 бар 3-4 бар 0.7 бар на форсунке 3 бар 170-200 бар	
	Число слоев	1 слой		
	Выдержка	Минимум 15 минут при 20°C		
	Толщина слоя	± 5-8 мкм		
	Время сушки	Воздушная сушка при 20°C*	минимум 15 мин.	
<p>Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.</p>				

Действительно с 11 марта 2004 г.

DP64093

Протравливающий грунт

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности

Очистите поверхность от любых загрязнений.
Поверхность должна быть сухой, чистой, без масляных и жирных пятен.

Очистка оборудования

Использовать растворитель 3608S

Перекрашивание

Через 15 мин при 20 °С

Примечания

- Не наносить на грунт полиэфирную шпатлевку.
- На данную грунтовку следует всегда наносить слой двухкомпонентного грунта-наполнителя.

Данные по продукту

Поливинилбутираль, устойчивый к коррозии пигмент.
Теоретическая укрывистость: 28-30 м²/л при толщине слоя 5-8 мкм

Продукт	Упаковка (л)	Срок хранения при 5- 35 °С (лет)	Плотность (кг/л)
DP64093	5	1	0.94
DP64094	5	1	0.84

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки