

Действительно с 31 марта, 2004

P7 Primerox

Эпоксидный грунт

Описание

2-компонентный не содержащий хроматов эпоксидный грунт
Цвет : серый
Композиция на основе эпоксидной/полиамидной смолы.

Продукты

P7	Эпоксидный грунт
P72	Активатор для эпоксидного грунта
TNP710	Растворитель стандартный
TNP711	Растворитель медленный

Свойства

- Превосходная устойчивость к коррозии и химическому воздействию
- Отличная адгезия к тщательно обработанным металлическим поверхностям
- Рекомендуются в качестве первого покрытия для голых металлических деталей автобусов, грузовиков, автомобилей
- Очень хорошие наполняющие свойства. Подходит для нанесения на неровные поверхности: например, металл после дробеструйной обработки
- Соответствует спецификациям RVI
- Высокая устойчивость к влажности и хорошая эластичность
- Может использоваться как консервирующий грунт
- Рекомендуются как грунт для всех покрытий Coating Solutions

Подложки











- голые металлы, сталь, алюминий, гальванизированная сталь
- заводские покрытия
- отвержденные ремонтные покрытия
- полиэфирные шпатлевки

Действительно с 31 марта, 2004

P7 Primerox

Эпоксидный грунт

Подготовка продукта

	Цветовая документация	Неприменима				
	Соотношение смешивания	Стандартный		Большие поверхности/ Высокая температура		
		<u>Объем</u>	<u>Вес</u>	<u>Объем</u>	<u>Вес</u>	
	P7 P72 THP710 THP711	5 1 1-1.5 --	100 11 10-15 --	5 1 -- 1-1.5	100 11 -- 10-15	
VOC	Готовый к использованию	504-540 г/литр				
	Жизнеспособность при 20 °C	8 h				
	Вязкость распыления при 20 °C	DIN 4 FORD 4 AFNOR 4	5:1:1		5:1:1:5	
			27-33 сек 31-38 сек 34-42 сек	18 сек 20 сек 22 сек		
	Оборудование для распыления	Верхняя подача Нижняя подача HVLP Под давлением Безвоздушное	Размер сопла		Дистанция распыления	
			1.6-1.8 мм 1.6-1.8 мм 1.6-1.8 мм 1.2 мм 0.013"/65°-80°	20-30 см 20-30 см 15 см 20-30 см 20-30 см		
	Давление распыления	Верхняя подача Нижняя подача HVLP Под давлением Безвоздушное	3.5-4.5 бар 3.5-4.5 бар 0.7 бар на выходе 3.5-4.5 бар 140-200 бар			
	Число слоев	1-2				
	Выдержка	Между слоями до матовения Перед окрашиванием 2 К грунтами Эмалями	минимальная 30 мин. 1 час	максимальная 3 дня 3 дня		
DFT	Толщина пленки	40-60 м				
	Время сушки до шлифовки	20 °C	40 °C	60 °C		
		5 часов	1 час	45 минут		
	ИК сушка (*)	Дистанция	80 см			
		½ мощности	5 минут			
		Полная мощность	15-20 минут			
		* данные для источника инфракрасного излучения с короткими/средними волнами				
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля						

Действительно с 31 марта, 2004

P7 Primerox

Эпоксидный грунт

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности

Голые металлы (сталь, гальванизированная сталь, алюминий или его сплавы)

- Очистить подложку растворителем 3608S
- Отшлифовать и удалить всю грязь и ржавчину
- Обезжирить 3920S
- Вытереть насухо перед грунтованием

Заводские и отвердевшие ремонтные покрытия

- Вымыть поверхность с водой и мылом, промыть и высушить
- Очистить поверхность 3919S Вытереть насухо
- Мокрая шлифовка P600 Сухая шлифовка P280-P320
- Обезжирить 3920S
- Вытереть насухо перед грунтованием

Очистка оборудования

Использовать растворитель 3608S

Перекрашивание

- После ускоренной сушки и шлифовки
- Через 30 минут и максимум через 3 дня после нанесения, без шлифовки

Примечания

- Для оптимальной подготовки поверхности использовать дробеструйную обработку SA 2 1/2
- Не смешивать активированный материал с неактивированным
- Активированный эпоксидный грунт P7 можно наносить кистью (без добавления растворителя)
- Тщательно перемешать материал перед применением
- Перед применением выдержать материал при температуре 18-20°C

Действительно с 31 марта, 2004

P7 Primerox

Эпоксидный грунт

Рекомендации по применению (продолжение)

Данные по продукту

Исходная вязкость : 340 ср

Теоретическая укрывистость	5:1:1	7.5 м ² /л готового к применению, при тощине пленки 50 мк
	5:1:1,5	7 м ² /л готового к применению, при тощине пленки 50 мк

Продукты	Упаковка (л)	Хранение при 20 °С (лет)	Плотность (кг/л)
P7	4	2	1.630
P72	5	1	0.937
THP710	5	1	0.839
THP711	5	1	0.857

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки